

<b>SYN-setral-CA/C2-400 FD (Spray)</b>	N. 50590
Высокотемпературная смазка с высокими противоизносными и антикоррозионными свойствами	Фасовка: Аэрозоль 400 мл Картридж 10x400 г Ведро 25 кг Бочка 180 кг Другая фасовка по запросу

### Применение

Для низкоскоростных подшипников скольжения и качения, пар трения при высоких температурах. Специально разработана для смазки подшипников, соединений, линейных направляющих и других поверхностей скольжения на машинах и оборудовании в пищевой промышленности.

### Допуски и соответствия

NSF H1  
ISO 21469  
Halal  
Kosher

### Преимущества

Высокая устойчивость к вымыванию водой  
Очень высокие противоизносные и антикоррозионные свойства, высокая несущая способность.  
Совместимость с пластмассами, эластомерами и лакокрасочными покрытиями  
Не содержит аллергенов  
Очень хорошие адгезивные свойства  
Высокая сопротивляемость холодной, горячей и соленой воде  
Сопротивление нагрузкам, в том числе ударным

### Метод использования

Очистить и обезжирить тщательно точки смазки до нанесения смазки. Для этого подходит CLEAN-setral-FD.  
Применять как обычные смазки  
Следовать инструкциям производителей подшипников  
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

### Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения SYN-setral-CA/C2-400 FD (Spray) не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

### Технические характеристики

Базовое масло	Синтетическое		
Загуститель	Комплекс сульфоната кальция		
Вязкость базового масла при 40°C	≈400	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Пенетрация NLGI	2		DIN 51818
Температура каплепадения	>300	°C	ISO 2176
Коррозия на стали (EMCOR) на дист.воде	0-0		DIN 51802
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине (ЧШМ)	> 4600	H	DIN 51350-4
Диаметр износа на четырехшариковой машине (ЧШМ) 150кг/1 мин	≈0.5	мм	DIN 51350
Диаметр износа на четырехшариковой машине (ЧШМ) 400Н/1 час	≈0.4	мм	DIN 51350-5
Температура применения	от - 30 до + 170		°C

Setral (Россия)  
117279, Москва  
Профсоюзная, 93а  
Телефон: +7 (495) 646 71 56  
Email: [info@setral.ru](mailto:info@setral.ru)  
07/05/2019

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: [info@setral.net](mailto:info@setral.net)

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.