

## AQUATENSID BW 3

### Синтетический закалочный концентрат

**AQUATENSID BW 3** представляет собой особую разновидность зарекомендовавшего себя стандартного продукта **AQUATENSID BW**. Свойства **AQUATENSID BW** и техническая информация по его применению подробно описаны в паспорте «**AQUATENSID BW**: информация о продукте, инструкция по применению». Этот паспорт действителен и для продукта **AQUATENSID BW 3**, за исключением определения концентрации, которое должно проводиться по прилагающимся графикам.

В сравнении со стандартным продуктом **AQUATENSID BW**, разновидность **BW 3** отличается усиленными антикоррозионными свойствами. Она находит применение там, где закалочные растворы используются в очень низкой концентрации (примерно 2-5%) и требуется надежная защита от коррозии.

#### Технические характеристики

Вид поставки	желтоватая, вязкая жидкость
Плотность при 20°C	1,092
Вязкость при 20°C	около 550 мм <sup>2</sup> /сек
Значение pH 5%-ного раствора	около 9,7
Точка застывания	-25°C
Фактор рефрактометра	1,75

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.