

| | |
|---|---|
| SYN-setral-CA 2 B | Nr.33240 |
| Быстро биоразлагаемая консистентная смазка с низким содержанием вредных веществ | Упаковка: 25 кг 180 кг иная фасовка по запросу |

Применение

Специально разработанная смазка для предотвращения износа и коррозии тросов на судах, в портах, на верфях, на морских платформах, водоочистных сооружениях, шлюзах, в горнодобывающей и лесной промышленности. Возможные области применения: в роликовых подшипниках лебедок, тросах кранов, подъемниках, тросах карьерных экскаваторов, транспортно-буксировочных системах и т.д.

Преимущества

- Сертификат Blue Angel
- Отличная коррозионная защита даже в присутствии морской воды
- Очень хорошая адгезия
- Уменьшает износ
- Проникающие свойства
- Низкий уровень вредных веществ
- Мягкая консистенция, удобно для нанесения кистью
- EAL (экологический допуск) в соответствии с VGP (общее одобрение для судов, приложение A, 2013) агентства EPA (Агентство по охране окружающей среды, США)
- Превосходная водостойкость

Использование и хранение

- Для наилучших результатов очистите трос перед нанесением новой смазки, удалите ржавчину, грязь, влагу и использованную старую смазку.
- Следуйте инструкциям производителя оборудования.
- Способ нанесения кистью или иным подходящим способом.
- Минимальный срок годности в оригинальной герметичной упаковке, хранящейся в прохладном и сухом месте без воздействия прямых солнечных лучей, составляет 3 года.
- Из-за разнообразного применения мы настоятельно рекомендуем всегда проводить тестирование смазки перед использованием.

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная , 93а
Телефон: +7 (495) 646 71 56
Email: info@setral.ru
дата: 20 05 2022

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Данная версия заменяет все предыдущие версии.



Основные характеристики

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| Внешний вид | светло-бежевый | | - |
| Базовое масло | Эстеры | | - |
| Плотность, 20°C | 0.91 | г/см ³ | DIN EN ISO 3838 |
| Вязкость базового масла, 40°C | 275 | мм ² /с | DIN 51562 |
| Консистенция | 2 | NLGI | DIN 51818 |
| Пенетрация, 60 рабочих тактов | 265 - 295 | 1/10 мм | DIN ISO 2137 |
| Температура каплепадения | >120 | °C | ISO 2176 |
| Коррозия на меди, 24ч/100°C | 0-1 | | DIN 51811 |
| Коррозия на стали (Emcor, дист.вода) | 0 | | DIN 51802 |
| Коррозия на стали (Emcor, 3% NaCl) | 0 | | DIN 51802 |
| Смываемость водой, 80°C | 23 | % | DIN 51807-2 |
| Водостойкость динамич., 24ч,3% NaCl | 0 | % | DIN 51807-2 |
| Нагрузка сваривания, ЧШМ | 1600 | H | DIN 51350-4 |
| Four ball wear test, 400N/1h | 0.9 | мм | DIN 51350-5 |
| Давление потока -30°C (по Кестернику) | 600 | гПа | DIN 51805 |
| Температура применения | -30... +80 | °C | - |
| Кратковременно, до | +100 | °C | - |

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (495) 646 71 56
Email: info@setral.ru
дата: 20 05 2022

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Данная версия заменяет все предыдущие версии.